Metallurgica Invernizzi & Mutazzi SpA Via Ponchielli 5 - 23900 Lecco - Italy

CERTIFICATO PROVE

Committente
Data esecuzione
Lotto materiale
Note aggiuntive

F.lli Zanichelli 08/11/2012 8,00 mm

Zincatura a caldo secondo DIN 1548

Riferimento nostro d.d.t. 2094 del 06/11/12

Riferimento nostro d.d.t. 2094 del 00/11/12								
Tipologia del filo	Filo zincato cotto ritrafilato							
Tipologia del provino	TONDO							
Diametro	mm	8,00						
Sezione	mm^2	50,24						
Velocità elastica	mm/1'	10						
Velocità plastica	mm/1'	30						
Lunghezza iniziale	mm	200,00						
Lunghezza finale	mm	218,08						
Allungamento percentuale		9,04						
Forza max	kN	30,32						
Carico max	N/mm²	603,44						
Carico di snervamento	N/mm²	482,75						
Allungamento % non prop.								
Temperatura	°C	25						
Umidità relativa	Ur	75						

C	Mn	Si	Р	S	N° colata
0,07	0,54	0,19	< 0,050	< 0,050	82331

CANFRANCOM ORIANO
(PESP. QUALITA)

in to telle